

Lagerzeit von Artikeln der NT K+D AG

Diese Dokument gibt Auskunft über die Lagerzeit nach Erhalt der Artikel von NT K+D AG. Die Zeiten berechnen sich aus der maximalen Haltbarkeit, abzüglich der Lagerdauer in unserem Lager. Die Angaben beruhen auf Normen und Hersteller Angaben und sind nicht zwingend. Dieses Dokument dient zur Orientierung und um Ausfälle nach dem Einbau zu vermeiden.

Optimale Lagerung

Eine optimale Lagerung wird erreicht, in dem die Artikel in der angelieferten Verpackung gelagert werden. Sie reduziert die Alterung durch Umwelteinflüsse.

Ganz wichtig ist, dass keine UV-Strahlen (z. Bsp. Sonnenstrahlen oder starke Neonröhren) das Produkt bestrahlen. Die Temperatur sollte zwischen +10C° bis +25C° liegen. Die Luftfeuchtigkeit zwischen 40%-80%.

Lagerdauer nach Erhalt der Waren:

O-Ringe:		Flachdichtungen:	
Material:	Lagerdauer:	Material:	Lagerdauer:
NBR	2 Jahre	NBR	3 Jahre
FPM	+5 Jahre	FPM	8 Jahre
FFKM	5 Jahre	FFKM	8 Jahre
EPDM	4 Jahre	EPDM	5 Jahre
MVQ	+5 Jahre	MVQ	8 Jahre
CR	2 Jahre	CR	2 Jahre
PU	4 Jahre	PU	5 Jahre
Drehteile:		NT-CHEM	+9 Jahre
Material:	Lagerdauer:	NT-Classic	4 Jahre
NBR	2 Jahre	NT-UNIT	4 Jahre
FPM	+5 Jahre	Novapress 850/880	4 Jahre
FFKM	5 Jahre	Thordon SXL	5 Jahre
EPDM	4 Jahre	Nova. SSTC/400	+5 Jahre
MVQ	+6 Jahre	Mica Thermex	+5 Jahre
CR	2 Jahre	PA/POM/PE/PP	+5 Jahre
PU	4 Jahre	PTFE rein	+1* Jahr
PA/POM/PE/PP	+5 Jahre	PTFE gefüllt	+9 Jahre
Thordon SXL	+5 Jahre	NT Flex	+9 Jahre
PTFE rein	+1* Jahr		
PTFE gefüllt	+9 Jahre		
Dichtlippen		Anmerkungen:	
Dichtlippen sollten nicht länger als 4 Monate gelagert werden. Da diese sich zurückverformen.		* Das Material neigt zum Kaltfluss.	

Bitte unterziehen Sie die Artikel vor dem Einsatz einer Sicht- und /oder Biegekontrolle. Zeigt das Material Alterserscheinungen, wie z. Bsp. Risse oder Sprödheit sollte es nicht mehr eingesetzt werden. Die NT K+D AG übernimmt keine Haftung für Folgeschäden. Bei einem Vorfall kontaktieren Sie uns bitte mit Fotos des Lagerplatzes und der Artikel unter folgender Adresse: info@ntkd.ch. Dieses Dokument unterliegt keiner Benachrichtigungspflicht. Stand: 05.09.2018